

TIVAL COLOR - TINGILEGNO



CAPACITÀ (lt.): 0,25 1
IMBALLO (pz): 6 6

TINGENTE PER LEGNO (solo per interno)

Tival Color - Tinglegno è una soluzione colorante concentrata, ideale per tingere tutti i tipi di legno grezzo e/o sverniciato destinato ad ambienti d'interno.

Tival Color - Tinglegno si può diluire con acqua, alcol o diluente nitro fino ad ottenere la tonalità di colore desiderata. Il prodotto non diluito, può essere usato anche per colorare le vernici trasparenti a base solvente (alcol, nitro e poliuretaniche). La gamma comprende 13 colori miscelabili fra loro con i quali si possono ottenere infinite tonalità di colore.

Tival Color - Tinglegno penetra in profondità e fa risaltare, alla massima intensità, la naturale bellezza del legno; è quindi indicato per il trattamento di tutti gli oggetti e/o costruzioni di legno ai quali si voglia dare una particolare colorazione. Questo prodotto sostituisce tutti i tipi di coloranti, tingenti, mordenti ed aniline per legno sia all'acqua che a solvente.

MODO D'USO:

- Diluire il prodotto con acqua o solvente fino ad ottenere la tonalità di colore desiderata. Se sopra il prodotto si vuole applicare un fondo ed una vernice all'acqua, diluire il prodotto con acqua; se invece si desidera applicare sopra il prodotto un fondo ed una vernice a base solvente, diluire il prodotto con alcol o diluente nitro:
 - 1 parte di prodotto diluita con 5 parti d'acqua o solvente per i colori base (Giallo, Arancio, Rosso, Verde e Blu).
 - 1 parte di prodotto diluita con 10 parti d'acqua o solvente per i colori legno (Ciliegio, Rovere, Noce, Mogano, Noce Antico e Palissandro).
 - 1 parte di prodotto diluita con 2/4 parti d'acqua o solvente per i colori Wengé e Nero.
- Applicare il prodotto a pennello o spugna.
- Per ottenere un'ottima tinteggiatura è preferibile trattare tutta la superficie con una sola passata; per uniformare la colorazione del supporto, stendere e tirare bene il prodotto prima che asciughi.
- Consigliamo l'applicazione di 1 mano; è possibile comunque ripetere l'operazione fino a raggiungere la tonalità di colore desiderata.
- Assicurarsi che il legno tinteggiato sia perfettamente asciutto (occorrono tempi di attesa differenti, in relazione al tipo di diluizione: 3/4 ore se il prodotto è stato diluito con alcol o diluente nitro e 10/12 ore se il prodotto è stato diluito con acqua) ed iniziare il trattamento di verniciatura con un fondo turapori (Laccantica, Tampoval, Rapival 304 o Acrivel). Lasciare asciugare il fondo turapori, carteggiare accuratamente e terminare la lavorazione con una vernice di finitura (Bionda, Nitrolux, Mobil-H, Satival Nitro) o con della cera d'api in pasta (Ceralegno).

CARATTERISTICHE:

- **Resa media teorica-indicativa:** 5 mq. con 1 lt. (variabile in relazione al tipo di legno trattato ed alle sue condizioni).
- **Residuo secco:** 4%.
- **Tipo di solventi:** miscela alcolica.
- **Peso specifico:** 0,840.
- **Essiccazione:** da 4 a 12 ore (variabile in relazione al tipo di diluente usato per la miscela).

COLORI DISPONIBILI:

Ciliegio	Giallo	Noce	Arancio	Wengé	Mogano	Blu	Noce Antico	Verde	Palissandro	Rosso	Rovere	Nero
----------	--------	------	---------	-------	--------	-----	-------------	-------	-------------	-------	--------	------

