

# ACRIVEL

fondo turapori trasparente

INODORE



Acrivel è un fondo turapori trasparente all'acqua indicato per il trattamento di tutti i manufatti di legno che richiedono un'ottima verniciatura di base (mobili, porte, serramenti ed articoli di legno in genere).

È un prodotto indicato come trattamento di base per il legno da verniciare con vernici di finitura trasparenti all'acqua lucide, satinare o opache (*Mobil-H, Pinteco o Palkerol*).

Acrivel è di facile applicazione, aderisce perfettamente su qualsiasi superficie, riempie i pori, elimina le imperfezioni del legno e si carteggia facilmente, lasciando uno strato perfettamente trasparente ed antingiallente.

Il prodotto è un fondo inodore ed atossico all'acqua ed è quindi utilizzabile anche all'interno senza particolari precauzioni.

#### MODO D'USO:

- Assicurarsi che le superfici da trattare siano carteggiate, pulite ed asciutte.
- **Se si vuole modificare il colore originale del legno:** applicare un tingente (meglio se a base acqua) prima del turapori e quindi, in questo caso, assicurarsi che la tinta sia asciutta.
- Il prodotto è pronto per l'uso; per l'applicazione a spruzzo diluire fino al 10% con acqua.
- **Applicazione:** 2/3 mani di prodotto su legno nuovo (per saturare i pori del legno); 1/2 mani di prodotto su legno già verniciato da rinnovare.
- Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.
- Applicare a pennello o a spruzzo strati sottili di prodotto ad intervalli di 3/4 ore.
- Lasciare asciugare per 12 ore dopo l'applicazione dell'ultima mano di prodotto, carteggiare accuratamente (grana 320) ed applicare 1 mano di vernice di finitura trasparente all'acqua lucida, satinata o opaca (*Mobil-H o Palkerol*).
- **Pulizia degli attrezzi utilizzati:** con acqua immediatamente dopo l'uso.

#### CARATTERISTICHE:

- Applicare il prodotto a temperatura ambientale superiore ai 15°C.
- **Resa media teorica-indicativa:** 8/10 mq. con 1 lt (variabile in relazione al tipo di legno trattato ed alle sue condizioni).
- **Residuo secco:** 34%.
- **Tipo di legante:** resine poliaccriliche.
- **Tipo di solventi:** acqua.
- **Peso specifico:** 1,040.
- **Essiccazione:** al tatto 1 ora - completa 12 ore (variabile in relazione alla diluizione del prodotto, alla temperatura ed all'umidità ambientale).
- **Carteggiabile:** dopo 12 ore.
- **Applicazione della finitura:** dopo 12 ore.

CAPACITÀ (lt.):	0,25	0,75	2,5	5
IMBALLO (pz):	6	6	2	1

