

# PALKEROL vernice trasparente per parquet lucida, satinata o opaca

Palkerol è un vernice di finitura trasparente all'acqua lucida, satinata o opaca, indicata per il trattamento di tutti i parquet e le superfici pedonabili di legno che richiedono un'ottima protezione superficiale.

Palkerol è un prodotto indicato per il ripristino e/o la finitura di tutti i tipi di pavimento di legno nuovo oppure vecchio e già trattato con fondo turapori o con vernice sia all'acqua che a solvente.

È un prodotto di facile applicazione che aderisce perfettamente su qualsiasi superficie e sulla quale lascia una sottile pellicola protettiva trasparente ed antingiallente, resistente al calpestio, agli urti ed ai graffi.

Il legno trattato con Palkerol non assorbe lo sporco e risulta quindi di facile pulizia.

È un prodotto indicato anche per verniciare tutte le superfici e gli oggetti di legno che richiedono la massima protezione superficiale e resistenza all'usura (banchi da lavoro, pedane, basi d'appoggio, ecc...).

È una vernice inodore all'acqua ed è quindi utilizzabile anche in luoghi poco areati senza particolari precauzioni.

Palkerol fa risaltare e mantiene nel tempo la naturale bellezza del legno.

INODORE

## MODO D'USO:

- **Su parquet da rinnovare:** carteggiare ed asportare tutta la vecchia pellicola di vernice che non è fortemente ancorata alla superficie ed eliminare perfettamente ogni residuo di cere, oli, lucidanti ecc...
- **Su legno nuovo o legno vecchio levigato fino al grezzo:**
  - Preparare la superficie applicando 1 mano di fondo turapori trasparente all'acqua (*Acrivel*).
  - Lasciare asciugare per 4 ore e carteggiare accuratamente la superficie (grana 320).
- Assicurarsi che le superfici da trattare siano carteggiate, pulite ed asciutte.
- Il prodotto è pronto per l'uso; eventuale diluizione con acqua (max. 5%).
- Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.
- Applicare 1 mano di prodotto con un pennello piatto e largo oppure con un rullino a pelo corto e lasciarlo asciugare per 12 ore.
- Carteggiare leggermente la superficie con carta vetrata fine e terminare il trattamento applicando un'altra mano di prodotto.
- **Pulizia degli attrezzi utilizzati:** con acqua calda immediatamente dopo l'uso.

## CARATTERISTICHE:

- Applicare il prodotto a temperatura ambientale compresa tra 10° e 25°C.
- **Resa media teorica-indicativa:** 10/13 mq. con 1 lt.
- **Residuo secco:** 26%.
- **Tipo di legante:** resine acriliche-poliuretaniche.
- **Tipo di solventi:** acqua.
- **Peso specifico:** 1,030.
- **Essiccazione:** superficiale 1 ora - completa 24 ore (variabile in relazione alla temperatura ed all'umidità ambientale).
- **Carteggiabile:** dopo 12 ore.
- **Opacità:** opaca 15 gloss - satinata 40 gloss.
- **Pedonabile:** dopo 24 ore.



CAPACITÀ (lt.):	0,75	2,5	5
IMBALLO (pz):	6	2	1

