

# 919 - QUARZOFINO

## Rivestimento acrilico antialga con farina di quarzo



fai da te

### DESCRIZIONE

Pittura acrilica al quarzo per interno ed esterno. Idonea per qualsiasi tipo di supporto murale, intonaco, gesso, cartongesso adeguatamente preparato e per sottobalconi, muretti, piccole strutture esterne. Caratterizzata da buona copertura e buon potere riempitivo che aiuta a mascherare le irregolarità del supporto. La presenza di speciali additivi protegge il film dall'aggressione di alghe, muffe etc., perché conforme alle norme UNI EN 15457 (resistenza alla crescita di funghi) UNI EN 15458 (resistenza alla crescita delle alghe). Ideale per il fai da te.

### SISTEMA APPLICATIVO

#### PREPARAZIONE

Il supporto deve essere sano e coerente, privo di efflorescenze saline o di macchie di umidità attive.

**SUPERFICI NUOVE** Eliminare eventuali imperfezioni o spaccature. Applicare una mano di FISSATIVO ISOLANTE PER MURI.

**SUPERFICI GIÀ PITTURATE** Eliminare le parti non aderenti mediante idrolavaggio a pressione. Eliminare eventuali imperfezioni o spaccature. Applicare una mano di FISSATIVO ISOLANTE PER MURI.

#### FINITURA

Applicare due mani di QUARZOFINO, Rivestimento antialga per esterni.

Vantaggi	Info Tecniche		RIVESTIMENTO ANTIALGA
• idrorepellente	Destinazione d'uso	Edifici nuovi, ristrutturazione. Piccoli lavori di muratura anche all'interno. Intonaco civile, prefabbricati, agglomerati di fibrocemento	
• elevata copertura	Base	Resine acriliche in emulsione e quarzo a granulometria controllata	
• alta resistenza agli agenti atmosferici	Aspetto del film	Opaco	
• antialga	Copertura	★★★★★	
	Permeabilità al vapore	★★★★★	
	Resistenza alle intemperie	★★★★★	
	Potere antialga antimuffa	★★★★★	
	Resa pratica	5-8 m <sup>2</sup> /L per mano in funzione dell'assorbimento del supporto	
	Attrezzi	Pennello, rullo	
	Diluizione in volume	Aggiungere massimo il 20-30% di acqua per 1 <sup>a</sup> e 2 <sup>a</sup> mano*	
	Essiccazione	A 20° C e 65% U.R.: Asciutto al tatto in 3-4 ore. La seconda mano dopo 8 ore	

**AVVERTENZE:** Dopo l'uso, pulire gli attrezzi con acqua. Teme il gelo. Non applicare a temperature inferiori ai 5°C e superiori ai 30°C. Non applicare su supporti non stagionati, rispettare un periodo minimo di carbonatazione di almeno 4 settimane. \* Tinte derivate da basi diverse dalla A, necessitano di diluizioni inferiori: massimo 10% in volume. Questa pittura contiene un prodotto biocida per la preservazione del film secco.

**NORME DI SICUREZZA:** Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.

**CLASSIFICAZIONE COV:** Pittura opaca per pareti e soffitti interni. Valore limite UE (DIR.2004/42/CE) per questo prodotto (cat.A/a): 30 g/l (2010). Questo prodotto contiene max 30 g/l COV.

\*Ai sensi del D.lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo S.p.A."

ESTERNO

### GAMMA COLORI

Bianco

Sistema Tintometrico 

### FORMATI

0,75 / 4 / 10 Litri

**Boero Bartolomeo S.p.A.**

I - 16121 GENOVA Tel. + 39 01055001

Email: [gdboero@boero.it](mailto:gdboero@boero.it)

[www.boerofaidate.it](http://www.boerofaidate.it)



**#BOEROCOLORI** per L'EDILIZIA

