

Saratoga IMPERMEABILIZZANTE PENETRANTE

Saratoga IMPERMEABILIZZANTE PENETRANTE è un prodotto idrorepellente a base di polisilossani speciali in solvente alifatico de aromatizzato.

SETTORI DI APPLICAZIONE

Efficace per l'impregnazione duratura di intonaco, calcestruzzo, verniciature già esistenti, superfici sia verticali che orizzontali in mattoni, pareti intonacate a base minerale, pietra, arenaria naturale e calcarea, tegole, tegoli arcati in cotto o cemento, calcestruzzo, cemento amianto, calcestruzzo cellulare, muri faccia a vista, pietra serena, travertino, legno, compensato, truciolato.

Ideale per l'impermeabilizzante che penetri in profondità nei supporti edili, rendendoli impenetrabili all'acqua a lungo, senza che abrasioni, rigature o danneggiamenti superficiali possano intaccarne l'impermeabilità. Si applica facilmente in modo pulito e non faticoso. Le superfici trattate con Saratoga Impermeabilizzante Penetrante Z7 sono perfettamente traspiranti.

Su Cemento impedisce lo sfaldamento dovuto all'azione del gelo e prodotti chimici e agli agenti atmosferici e si applica su: gradini, bordi di cemento, marciapiedi, camminamenti, davanzali, fondamenta e plinti.

Su Mattoni, piastre e pietre impedisce l'infiltrazione di acqua all'interno di pareti esterne particolarmente soggette a pioggia o gelo, previene l'azione dirompente dell'acqua penetrata in profondità e del gelo, si applica su: muri esposti, muri di cinta, comignoli, pilastri, camminamenti, marciapiedi.

Su Legno impedisce i rigonfiamenti, le deformazioni, le fessurazioni e il degrado in genere, dovuto al passaggio continuo dallo stato di legno secco a legno bagnato, si applica su: persiane, porte, corrimani, recinzioni, travature, rivestimenti esterni.

Su tessuti, ideale per impermeabilizzare tende, teloni, ombrelloni e zaini.

Invisibile, con il passare del tempo non assume alcuna colorazione e non altera il colore dei supporti su cui viene applicato.

MODALITA' DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI

- Le superfici devono essere pulite da grassi e completamente asciutte. In caso di pioggia o lavatura della superficie, attendere tre giorni prima di applicare il prodotto.
- Applicare a temperatura ambiente superiore ai +5°C
- Applicare in una mano abbondante con pennello a rullo, a pistola o a spruzzo.
- Rimuovere eventuali eccedenze entro 10 minuti dall'applicazione.
- Per una protezione ottimale della superficie, si consiglia di applicare una seconda mano di prodotto dopo 24 ore.

Azione idrorepellente immediata, già dopo 24 ore dall'applicazione.

Le superfici trattate, restano perfettamente traspiranti.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Colore	trasparente non filmogeno
Peso specifico (ASTM D 1475)	0,7 ± 0.05 g/ml (bombola spray) 0,8 ± 0.05 g/ml (prodotto liquido)

RESA prodotto in latta (mq per litro)

Materiale	1°mano	eventuale 2°mano
cemento grezzo, calcestruzzo, terracotta	5	8
Blocco cemento precompresso	3	5
mattoni	5	8
gesso, stucco	5	7
pietra, ardesia	3	5

piastrelle	5	8
legno grezzo	4	6
legno marino	5	7
legno duro	5	7
compensato e truciolati	3	4

MAGAZZINAGGIO

Il prodotto è stabile a magazzino a 20/25°C.

NOTE/AVVERTENZE

Conservare fuori della portata dei bambini.

Descrizione	Contenuto	Codice prodotto	Imballo pezzi	Codice EAN
Latta	1 l	54 299 001	8	8005860542990
Latta	5 l	54 298 003	3	8005860542983
Bombola spray	500 ml	54 318 001	6	8005860543188



Rev 03 del 04/01/2022- Le indicazioni riportate nella presente scheda sono state redatte in base alla nostra esperienza e secondo le nostre migliori conoscenze, ma non comportano l'assunzione di responsabilità per l'esito dell'impiego.

L'utilizzatore è pregato di controllare che le indicazioni si adattino alle sue esigenze e di effettuare tutte le prove necessarie per garantire la sicurezza di cose e persone contro ogni pericolo derivante dall'uso del prodotto. Si declina ogni responsabilità per danni di qualsiasi genere (sia accidentali che derivanti dall'uso non appropriato del prodotto) comprese le perdite di profitto. Per le specifiche caratteristiche, contattare Saratoga Int. Sforza S.p.A.. Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni. di controllare che le indicazioni si adattino alle sue esigenze e di effettuare tutte le prove necessarie. Per le specifiche caratteristiche, contattare Saratoga Int. Sforza s.p.a.. Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.